


Sans™ Round

Dans le cadre de la collection Sans, Sans Round est conçu avec des bords arrondis et un profil plus fin de 6 mm, soit environ la moitié de la profondeur de Sans. Avec la possibilité de configurer à la fois verticalement ou horizontalement, la structure légère et compacte crée une installation tout aussi simple, mais plus subtile.

Dimensions	Épaisseur	Poids	Profondeur entre le mur et l'avant
1185 mm x 1220 mm / 47 in x 48 in	6,5 mm	12,4 kg	20,5 mm
1185 mm x 1830 mm / 47 in x 72 in	6,5 mm	18 kg	20,5 mm
1185 mm x 2420 mm / 47 in x 95 in	6,5 mm	24 kg	20,5 mm
1185 mm x 2850 mm / 47 in x 112.2 in	6,5 mm	36,1 kg	19 mm
1185 mm x 3000 mm / 47 in x 118.1 in	6,5 mm	37,9 kg	19 mm

Couleur		Finition	Code de finition	Couleur RAL approximative	Couleur Pantone* approximative
White High Gloss		Brillant	6100U	9003	Cool Gray 1 C
Arctic White		Brillant	6111U	9003	11-4601 TPG
Platinum Solid		Brillant	6113U	7042	17-4402 TPG
Merle		Brillant	6115U	7043	1 8-0201 TPG
Black		Brillant	6106U	8022	Neutral Black C
Gray Chalk		Chalk	6502C	7047	425C

Élément	Matériau
Avant	Surface d'écriture CeramicSteel
Cœur	MDF 6 mm
Arrière	Acier galvanisé
Edge	Rounded R45

Propriété du panneau	Norme d'essai	Unité	Valeur
Épaisseur du panneau	EN 438-2:5	–	6,5 mm / 0.25 in
Tolérance de longueur	EN 438-2:6	mm	± 1
Tolérance de largeur	EN 438-2:6	mm	± 1
Équerrage	Difference in diagonals of panels	mm	± 1.5
Résistance au feu	ASTM E84-16	–	Class A, 15/15
Normes générales en matière de sécurité	EN 14434 §6	–	Bords lisses et arrondis, aucun risque de blessure
Normes générales en matière de sécurité	EN 14434 §6	–	Aucun risque de pincement/resserrement
Normes générales en matière de sécurité	EN 14434 §6	–	Aucune pièce détachable de petite taille
Bords tranchants en acier émaillé à la surface	UL1439	–	Bords lisses et arrondis, pour éviter les coupures
Bords tranchants en acier émaillé en dessous	UL1439	–	Bords lisses et arrondis, pour éviter les coupures
Bord émaillé	–	mm	Max. 0.5
Planéité	–	–	0,15%
Poids (traditionnel)	–	kg/m ²	8,44

Propriété de la surface	Norme d'essai	Unité	Valeur
Brillance - Surface pour marqueurs	ISO 2813 / ASTM D523 20°	GU	50-85
Brillance - Surface pour craie	ISO 2813 / ASTM D523 60°	GU	3.5-9.5
Tolérance de couleur	ISO 7724 / ASTM D2244-02	E ⁹⁴	≤ 1,5 (comparé à l'échantillon de référence)
Écorce d'orange	ISO 2813 / ASTM D523	mm	Onde courte ≤ 55 Onde longue ≤ 25 Netteté d'image ≥ 60
Dureté de Mohs	EN 15771	-	Min. 3
Résistance aux rayures	ISO 15695	N	Min. 7
Dureté des crayons	ASTM D-3363	-	> 9H
Résistance à l'usure	ASTM C501	g	Max. 0.1 (abrasif S33 1 kg/1 000 rév)
Impact	ISO 4532	-	Aucun endommagement sur 2 mm après 24 h (charge de 20 N)
Adhésion du revêtement	EN 10209 Annex D	-	Min. Classe 3
Épaisseur totale des revêtements supérieurs en émail	ISO2178/ASTM B499	µm	85-120
Épaisseur de l'acier	-	mm	0.35 ± 0.03
Épaisseur du revêtement arrière en émail	ISO2178/ASTM B499	µm	25-50
Résistance à l'acide	ISO 28706-1-9	-	Min. A
Résistance aux produits chimiques	ISO 28706-1-11	-	Min. A
Effaçabilité à sec	PV 41.803	E ⁹⁴	≤ 1.5
Facilité d'écriture et effaçabilité	EN ISO 28762 §8.2	E ⁹⁴	≤ 0.5
Résistance aux graffiti	EN ISO 28762 §9	-	Aucun changement de couleur ou de brillance après le nettoyage

©2025 Polyvision Corporation. All rights reserved. Les marques de commerce utilisées dans le présent document sont des marques de commerce de Polyvision Corporation ou de leur propriétaire respectif. Polyvision Corporation se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception, à la construction ou aux détails du produit, et d'arrêter tout produit ou matériau sans préavis.

*Pantone est une marque de commerce de Pantone LLC. L'utilisation de la marque Pantone n'implique pas un endossement, un parrainage ou une affiliation.sponsorship, or affiliation.